

Beschluss zur Zertifizierung

Beschluss-Nr.: 31-24/5-2004
Titel: Rohrverbindungen/Elastomerdichtungen
Inhalt: Ergänzende Anforderungen zu nicht im Wesentlichen kreisförmigen Dichtungen nach W 534
Beschlussgremium: TK 3.2 Bauteile in der Trinkwasserinstallation
Beschlussdatum: 04-11-2004

Beschlusstext:

Ergänzender Beschluss zu W 534 Abs. 10.3 Elastomere Tabelle 10 Lfd. Nr. 1

Für andere Dichtungen mit nicht im Wesentlichen kreisförmigen Dichtungsquerschnitt (z.B. Lippendichtungen, Manschetten) wird folgendes festgelegt:

Als Probekörper sind O-Ringe ca. 28 x 3 mm aus dem Dichtungswerkstoff herzustellen und die Prüfung nach Tab. 10 Lfd. Nr. 1 durchzuführen. Die weiteren Prüfungen nach Tabelle 10 gelten unverändert.

Anwendung: Bei Erstprüfung sofort bei bestehenden Zulassungen bis Juni 2005.

Begründung: Die Werkstoffperformance ist durch diese Prüfung vergleichbar, unabhängig ob aus einem Material O-Ringe oder andere Dichtungen hergestellt werden.